

Revestimiento para piscinas Chimay Chukum

DESCRIPCIÓN

Revestimiento polvo fino de diferentes granulometrías

Color: Característico Chimay Chukum marrón arena

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base carbonatos, áridos y ligantes poliorgánicos : 90.02%

Baja emisión de CO₂ 250g/ Kg.

Baja emisión de VOC

Conservación: 12 meses desde la fecha de fabricación

Granulometría máxima: 0.125mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia a la compresión		28 días	300 kg/cm ²	
Resistencia a la flexión		28 días	10 N/mm ²	
Fraguado	24Hrs/ paredes	10 días/piscinas	5 días/suelos	fraguado total: 28 días
Adhesión a 28 días:		2,5 N/mm ²	Excelente	
Adhesión en inmersión de agua:		2 N/mm ²	Excelente	
Deslizamiento vertical:		0.5 mm	Excelente	

APLICACIÓN

Espesor por capa: 1.5MM aprox.

Tiempo de espera entre cada capa: 24 horas

Proporción de mezcla: 3 litros de agua por cada saco de 10 kilos

Tiempo abierto de aplicación luego del mezclado: 45 minutos

Excelente trabajabilidad

Buena capacidad de absorción

Temperaturas de uso recomendado: +5C a -35C

Rendimiento: 2 metros cuadrados por saco de 10 kilos