

# Ficha Técnica

## Descripción del Producto

Es un bellissimo revestimiento ancestral 100% orgánico de propiedades impermeables, hidrófugo de gran dureza y flexibilidad y facil de aplicar.

## Propiedades Físicas

Polvo fino de color marrón arena característico

Presentación: Sacos de 10Kg (dos capas de papel kraft y una capa de poliuretano).

Rendimiento: Cada saco de 10 Kg rinde 2m cuadrados a dos manos de 1.5 mm cada una.

## Usos

Utilice como revestimiento de acabo final y no de uso estructural.

## Aplicaciones

En muros, plafones, suelos de interior y exterior y en casi cualquier sustrato de alta baja y nula absorción, sistemas vítreos como gresite, pladur, madera, metales y prácticamente sobre cualquier superficie.

Se recomienda hacer pruebas de adherencia previas y utilizar en algunos casos puentes de unión para garantizar la adherencia.

## Contacto



825 960 722



+34 603272950



chukumespana@gmail.com



# Modo de Preparación

- Vierta el contenido del saco en un recipiente limpio.
- Agregue 3 litros de agua y mezcle vigorosamente hasta obtener una pasta consistente.
- Espere 3 minutos a que los ingredientes se integren perfectamente, mezcle nuevamente y aplique.

## Recomendaciones

- Utilice agua limpia.
- Nunca agregue mas agua de lo recomendado ya que altera las propiedades y el color del producto.

## Aplicación

- Limpie y mantenga lo mas lisa posible y sin imperfecciones el área donde se aplicara el chuKum, debe estar libre de polvo grasa y cualquier producto que pudiera afectar su adherencia.
- Aplique la primera mano ligera de ChuKum a 1.5 mm aprox. de espesor con una llana plana y metálica solo para cubrir las imperfecciones y como anclaje para la segunda mano final.
- Una ves aplicada la primer mano de chukum esperamos a que seque completamente.
- Aplicamos la segunda mano de chukum a 1.5 mm aprox. dando el acabado deseado y dando el bruñido (pulido) mojando con muy poca agua la llana o la pared con pulverizador poco antes de que seque el chukum
- Esperamos a que seque completamente (24Hrs.) y lijamos con lija 220, tambien se puede utilizar lijadora de pared con lija 220 y damos el brillo deseado.

## Precauciones de seguridad

Como todos los polvos de construcción se recomienda utilizar cubre bocas o mascarilla. En caso de ingesta se recomienda acudir al médico inmediatamente. En caso de contacto con los ojos lavar y retirar el producto con abundante agua.

### Contacto



825 960 722



+34 603272950



chukumespana@gmail.com

