

Preparación y aplicación de pigmentos Chumay by Chukum

Jade Ancestral

Por cada kilo de Chimay by Chukum agregar 5 grs de color Jade ancestral (ajustar el gramaje del pigmento según el proyecto)

Ceniza Maya

Por cada kilo de Chimay by Chukum agrgar 3.5 grs de color ceniza maya (ajustar el gramaje del pigmento según el proyecto)

Piedra sagrada

Es un beteadado que se da en la última capa del chukum y se aplica casi al finalizar el secado como si fuera un fratachado o alizamiento final

Preparación

en tres litros de agua añadir 2 cucharadas cafeteras al ras de color piedra sagrada agitar vigorosamente y luego verit el contenido en un rociador

Aplicación

se aplica casi al finalizar de que seque la ultima capa de chukum y se rocia el area que se pretenda betear o resaltar o resaltar y se aliza con la llana metalica plana