

Ficha Técnica

Utilizar puente de unión antes de aplicar el Chimay by Chukum.

En suelos, encimeras y baños utilizar sellador bicomponente alifático y contra rayos UV.

Descripción del Producto

Es un bellissimo revestimiento ancestral 100% orgánico de propiedades impermeables, hidrófugo de gran dureza y flexibilidad y facil de aplicar.

Propiedades Físicas

Polvo fino de color marrón arena característico

Presentación: Sacos de 10Kg (dos capas de papel kraft y una capa de poliuretano).

Rendimiento: Cada saco de 10 Kg rinde 2m cuadrados a dos manos de 1.5 mm cada una.

Usos

Utilice como revestimiento de acabo final y no de uso estructural.

Aplicaciones

En muros, plafones, suelos de interior y exterior y en casi cualquier sustrato de alta baja y nula absorción, sistemas vítreos como gresite, pladur, madera, metales y prácticamente sobre cualquier superficie.

Utilizar puente de unión antes de aplicar el revestimiento Chimay Chukum.

Utilizar sellador bicomponente alifático y contra rayos UV en suelos, baños, encimeras de cocina, y en algunos casos en piscinas especiales.

Contacto



825 960 722



+34 603272950



chukumspana@gmail.com



Modo de Preparación

- Vierta el contenido del saco en un recipiente limpio.
- Agrega 3 litros de agua y mezcle vigorosamente hasta obtener una pasta consistente y uniforme.
- **Espere 5 minutos a que los ingredientes se integren** perfectamente, mezcle nuevamente y aplique.

Recomendaciones

- Utilice agua limpia.
- **Nunca agregue mas agua de lo recomendado** ya que altera las propiedades y el color del producto.

Aplicación

- Limpie y mantenga lo mas lisa posible y sin imperfecciones el área donde se aplicara el chuKum, debe estar libre de polvo grasa y cualquier producto que pudiera afectar su adherencia y color.
- Aplique la primera mano de ChuKum a 1.5 mm aprox. de espesor con una llana plana y metálica para cubrir las imperfecciones y **tapando los poros del chukum**
- Una ves aplicada la primer mano de chukum esperamos a que seque completamente de preferencia 24Hrs.
- Aplicamos la segunda mano de chukum a 1.5 mm aprox. tapando todos los poros y dando el acabado deseado y **alizando sin agregar agua.**
- Esperamos a que seque completamente (24Hrs.) y pulimos con lijadora de pared (Jirafa) utilizando lija 80 ó 120 y damos el acabado deseado.

Precauciones de seguridad

Como todos los polvos de construcción se recomienda utilizar cubre bocas o mascarilla. En caso de ingesta se recomienda acudir al médico inmediatamente. En caso de contacto con los ojos lavar y retirar el producto con abundante agua.

Contacto



825 960 722



+34 603272950



chukumespana@gmail.com

